

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓๕๕๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สีจาง (แก้ไขครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีจาง มาตรฐานเลขที่ มอก. 415 - 2548

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีจาง มาตรฐานเลขที่ มอก. 415 - 2548 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๓๓๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้

๑. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 415 - 2548” เป็น “มอก. 415 - 2551”

๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๒.๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๔.๒.๑ สี

๔.๒.๑.๑ สีขาว

ต้องมีค่าการสะท้อนแสงที่มุม ๔๕/๐ องศา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

๔.๒.๑.๒ สีเหลือง

ต้องมีค่าการสะท้อนแสงที่มุม ๔๕/๐ องศา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔ และสีที่ได้ต้องเทียบได้กับแถบสีมาตรฐาน 33538 ตาม FED-STD-595B โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๖.๐ หน่วย

๔.๒.๑.๓ สีอื่น ๆ

สีที่ได้ต้องเทียบได้กับแถบสีมาตรฐาน ตาม FED-STD-595B โดย CIE (L*a*b*) คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ๖.๐ หน่วย

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 8.6

หมายเหตุ กรณีที่เป็นสีอื่น ๆ การเทียบสีกับแถบสีมาตรฐานตาม FED-STD-595B ให้ใช้แถบสี 31136 (สีแดง) 34138 (สีเขียว) 35180 (สีน้ำเงิน) 37038 (สีดำ) หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง”

๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๒.๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๔.๒.๕ ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ

เมื่อทดสอบตามข้อ ๘.๓ แล้ว

๔.๒.๕.๑ สีขาว

ต้องมีการสะท้อนแสงที่มุม ๔๕/๐ องศา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๒.๕.๒ สีเหลือง

ต้องมีการสะท้อนแสงที่มุม ๔๕/๐ องศา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ

สีที่ได้ ต้องเทียบได้กับแถบสีมาตรฐาน 33538 ตาม FED-STD-595B

โดย CIB ($L^*a^*b^*$) คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 8.0 หน่วย

๔.๒.๕.๓ สีอื่น ๆ

ต้องยังคงมีสมบัติเป็นไปตามข้อ ๔.๒.๑.๓”

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม